

# 延长 Sb-K-Na-Cs 光阴极长波限的讨论\*

陶兆民

(中国科学院电子学研究所)

**(一) 引言** 迄今, 在所有 Sb 的碱金属化合物光阴极中, 性能最好的是 Sb-K-Na-Cs 光阴极, 灵敏度最高达  $680 \mu\text{A/lm}$ , 入<sub>限</sub>为  $0.95 \mu\text{m}$ 。延长入<sub>限</sub>是光阴极的研究与生产者所关心的问题, 本文就此问题提出讨论。

**(二) 讨论** 根据目前获得的数据, 将 Sb-K-Na、Sb-K-Na-Cs 与 GaAs:Cs-O 光阴极的性能列表如下:

表 1 Sb-K-Na、Sb-K-Na-Cs、GaAs:Cs-O 光阴极的主要性能

光阴极	Sb-K-Na	Sb-K-Na-Cs	GaAs:Cs-O
导电类型	P型	P型	P型
结构	多晶	多晶	单晶
晶系	立方	立方	立方
禁带宽度 $E_g$ (eV)	1.0	1.0	1.4
表面位垒 $E_A$ (eV)	1.0	0.3	—
入 <sub>限</sub> ( $\mu\text{m}$ )	0.62	0.95	0.89
最高积分灵敏度 ( $\mu\text{A/lm}$ ) <sup>△</sup>	$\sim 100$	680	900
能带结构	正电子亲和势		负电子亲和势

△ 所列都是透射式光阴极的数据。

让我们利用表 1 来比较 Sb-K-Na-Cs 和 GaAs:Cs-O 两种光阴极。它们的相同之点是两者都为 P 型导电; 都是立方晶系。而根本不同之点则是: 前者为多晶, 后者为单晶; 前者为正电子亲和势光阴极, 后者为负电子亲和势光阴极。

光阴极的入<sub>限</sub>决定于  $E_g$  和  $E_A$ , 即

$$\lambda_{\text{限}} = \frac{12400}{E_g + E_A}$$

对负电子亲和势的 GaAs:Cs-O 光阴极,

$$\lambda_{\text{限}} = \frac{12400}{E_g} = \frac{12400}{1.0} = 12400 \text{ \AA} = 1.2 \mu\text{m}$$

对正电子亲和势的 Sb-K-Na-Cs 光阴极,

$$\lambda_{\text{限}} = \frac{12400}{E_g + E_A} = \frac{12400}{1.0 + 0.3} = 9500 \text{ \AA} = 0.95 \mu\text{m}$$

从以上的分析, 假如能将 Sb-K-Na-Cs 光阴极做成负电子亲和势光阴极, 也就是做成单晶 Sb-K-Na-Cs 光阴极, 则

\* 1979年5月23日收到。

$$\lambda_{\text{固}} = \frac{12400}{E_g} = \frac{12400}{1.0} = 12400 \text{ \AA} = 1.2 \mu\text{m}$$

由此可知, Sb-K-Na-Cs 光阴极的  $\lambda_{\text{固}}$  理论极限为  $1.2 \mu\text{m}$ , 因而只有单晶 Sb-K-Na-Cs 才能使  $\lambda_{\text{固}}$  延长到  $1.2 \mu\text{m}$ .

再根据表 1 来比较 Sb-K-Na 和 Sb-K-Na-Cs 两种光阴极. 它们相同之点都是 P 型导电, 晶胞都是立方晶系, 禁带宽度 ( $E_g$ ) 都为  $1.0 \text{ eV}$ . 它们的不同之点在于: Sb-K-Na 的  $E_A$  为  $1.0 \text{ eV}$ , 而 Sb-K-Na-Cs 的  $E_A$  为  $0.3 \text{ eV}$ . 原因是 Cs 的作用, 降低了光阴极表面的逸出功. 因此, 要做单晶 Sb-K-Na-Cs 光阴极则必须先做单晶 Sb-K-Na 光阴极. 在单晶 Sb-K-Na 的基础上再行 Cs 处理, 即可形成单晶 Sb-K-Na-Cs 光阴极.

要做薄膜单晶 Sb-K-Na-Cs 光阴极, 必须要有一个基底. 此基底必须满足下列三方面的要求.

(1) 晶体性能: 基底必须是立方晶系, 基底的晶格常数应尽可能接近 Sb-K-Na 的晶格常数.

(2) 光学性能: 在  $0.4$ — $1.2 \mu\text{m}$  的波长范围内, 基底单晶的光学透过率应尽可能高.

(3) 热性能: 基底单晶的热膨胀系数与 Sb-K-Na 的热膨胀系数应尽可能接近.

上述三个条件均属工艺问题, 不在本文讨论范围, 从略.

$\lambda_{\text{固}}$  延长了, 它的光谱范围变宽了, 积分灵敏度必然比现在的会进一步增加.

**(三) 小结** 理论上 Sb-K-Na-Cs 光阴极的  $\lambda_{\text{固}}$  可延长至  $1.2 \mu\text{m}$ , 但该阴极必须是单晶. 要做成单晶 Sb-K-Na-Cs 必须先做成单晶 Sb-K-Na. 对单晶 Sb-K-Na 基底的选择必须考虑基底的晶体性能、光学性能与热性能.

# 电子学通讯

第2卷 第3期 1980年7月

## 目 录

- 用傅氏变换迭代综合天线方向图 ..... 冯孔豫 (95)  
YIG 调谐微波晶体管振荡器的分析与设计 ..... 张炳荣 (104)  
紫外光擦除信息的 EPROM 存储单元的工作与特性 ..... 须国宗 杨传仁 (113)  
行波管非线性互作用理论中的能量守恒问题 ..... 宋文森 (119)  
快速傅里叶变换在正交场器件大信号理论计算中的应用 .....  
..... 敖超 蔡金荣 陈增圭 舒士畏 张世昌 (129)  
用于大功率速调管的调制阳极调制器 ..... 刘雁云 邵贵荣 (138)

## 研 究 简 报

- 高气压连续调谐脉冲 CO<sub>2</sub> 激光器泵浦的中红外分子激光器 ..... 浦分 (143)  
Ar-N<sub>2</sub> 转移激光器获得激光振荡 ..... 徐珊珊 葛霁 (144)  
钡钨阴极表面的研究 ..... 陆思 (145)  
小直径钼筒的深拉伸 ..... 石佩珍 (146)

## 更 正

电子学通讯第2卷第2期93页倒数第五行

$$\lambda_{\text{固}} = \frac{12400}{Eg} = \frac{12400}{1.0} = 12400 \text{ Å} = 1.2 \mu\text{m}$$

应改为：

$$\lambda_{\text{固}} = \frac{12400}{Eg} = \frac{12400}{1.4} = 8900 \text{ Å} = 0.89 \mu\text{m}$$